

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Beskrivelse	Materiale	Varenummer
Film	PP	

Duni erklærer, at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder:

- Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 med ændringer
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004
- Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006

Summen af migration (1)

I henhold til ovennævnte forordninger må summen af migrationen ikke overstige 10 mg/dm² eller 60 mg/kg.

Specifik migration (2)

Dette produkt indeholder monomerer eller additiver i medfør af de anførte restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 10/2011 om plastmaterialer med senere ændringer. En specifik migrationstest dokumenterer, at disse er inden for grænserne. For flere oplysninger om monomerer eller additiver, kontakt venligst Duni AB.

Anvendelsesområde

På grundlag af migrationstestene og overensstemmelseserklæringen kan artiklerne bruges sikkert med alle former for mad. Denne film er egnet til brug under følgende forhold:

- Langtidsopbevaring over 6 måneder ved stuetemperatur eller under
- Opvarmning til:
 - 121 °C i op til 2 timer
- Mikrobølgeovn¹

Denne film er ikke egnet til brug i konventionel ovn.

¹ Det er ansvaret for pakkeren af de færdige pakker at sikre, at pakken er sikker at bruge under de påtænkte betingelser (W / min) under hensyntagen til alle relevante oplysninger, f.eks. Formen og størrelsen af pakken og emballeret mad.



Testforhold

Migrationstest på produktmaterialet foretaget af et uafhængigt laboratorium viste, at summen af migrationen (jf. 1.) og den specifikke migration (jf. 2.) under følgende testforhold faldt under de respektive grænser i henhold til forordning (EF) nr. 10/2011.

Summen af migration

<i>3 % eddikesyre</i>	<i>2 timer ved 121°C + 10 dage ved 60°C</i>
<i>10% ethanol</i>	<i>2 timer ved 121°C + 10 dage ved 60°C</i>
<i>Vegetabilsk olie</i>	<i>2 timer ved 121°C + 10 dage ved 60°C</i>

Specifik migration

<i>3 % eddikesyre</i>	<i>2 timer ved 121°C + 10 dage ved 60°C</i>
<i>10% ethanol</i>	<i>2 timer ved 121°C + 10 dage ved 60°C</i>
<i>Vegetabilsk olie</i>	<i>2 timer ved 121°C + 10 dage ved 60°C</i>

Forholdet mellem fødevarekontakt og volumen er 6 dm²/kg

Følgende additiver er også godkendt som fødevaretilsætningsstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 eller som aromastoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1334/2008, og ifølge vores råmaterialer kan leverandører være til stede i de stoffer, der anvendes i filmen.

Stof	E number / PM ref. number
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate	E 432 / PM 79040
Silicon dioxide	E 551 / PM 86240
Talc	E 553b / PM 92080
Dimethylpolysiloxane	E 900 / PM 76721

I henhold til den dokumentation, vi er i besiddelse af, er primære aromatiske aminer under 10 ppb.

Det meddeles herved, at Duni AB ikke tilsætter noget i produktet.

Denne overensstemmelseserklæring er baseret på:

- Dokumentation fra leverandører
- Global migrationstest
- Specifik migration

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.